

مشخصات	کالا
Mn: (۷۵-۷۷)%, S i:(۲)%max, C : (۶-۸)%, S i ze: (۱۰-۸۰) mm (۹۰%.min) P :۰/۲ S :۰/۰۳	فرومگنیز پرکربن
Mn: (۷۸-۸۰)%, S i: ۱%.max, C : ۱/۵%.max , S i ze: (۱۰-۶۰)mm (۹۵%.min)P ;۰/۱۵ S ;۰/۰۲	فرومگنیز متوسط کربن
Mn:( ۷۸-۸۰)%, S i: ۱%, C :۰/۲%.max, S i ze: (۱۰-۶۰)mm (۹۰%.min)	فرومگنیز کم کربن
C r: (۶۰-۶۵)%, S i: ۲%.max, C : (۶-۸)%, S i ze: (۱۰-۱۰۰) mm (۹۰%.min)	فرو کروم پرکربن
cr: (۶۰-۶۵)%, S i: ۱/۵%.Max, P :۰/۰۲۵max S :۰/۰۱۵ C : (۰/۱)%.max S i ze: (۱۰-۸۰) mm ۹۰%.min	فرو کروم کم کربن
Mn: (۶۰-۶۵)%, S i: (۱۴-۱۶)%, C : (۲/۵)%, S i ze: (۱۰-۶۰) mm ۹۰%.min	فروسیلیکو منگنز ۶۰-۱۴
Mn: (۶۵-۷۰)%, S i: (۱۴-۱۶)%, C : (۲/۵)%, S i ze: (۱۰-۸۰) mm ۹۰%.min	فروسیلیکو منگنز ۶۵-۱۵
C: ۹۸/۵ %, S: ۰/۵%, Ash & Vm & mois: ۰/۵% , S i ze: (۱-۵) mm (۹۰%.min)	گرافیت پرسولفور
C: ۹۸ %, S: ۰/۵%, Ash:۰/۶% Vm: ۰/۵%, mois: ۰/۴% .Size: (۱-۵) mm (۹۰%.min)	گرافیت پرسولفور ایرانی
C : ۹۸/۵ %, S : ۰/۰۵%, Ash & Vm: ۰/۵%, S i ze: (۱-۵) mm (۹۰%.min)	گرافیت کم سولفور
S i: (۷۰-۷۵)%, Al: (۲/۵)% max, S i ze: (۱۰-۶۰)mm (۹۰%.min)	فرو سیلیس
Mg: (۵-۷) %, S i: (۴۳-۴۷)%, C a:۲%.Max , Al: ۲%, S i ze: (۲ ۶)mm, (۵-۱۵)mm, (۱۰-۳۰)mm	فروسیلیکو منیزیم
Mo: (۶۰-۶۵)%, Size:(۱۰-۶۰)mm (۹۰%.min) بشکه های ۲۵۰ کیلویی	فرومولیبدن
C:(۸۲-۸۶)%.Ash:(۱۲-۱۴)%,Vm:(۱/۵-۲/۵)%,S:(۱)%.max,Mo:(۵)% max,size:(۱۰-۲۰)	کک ذوب آهن اصفهان

مشخصات	کالا
Zr: (۱/۵-۲/۵)٪، Si: (۶۷-۷۲)٪، Ca: (۱-۱/۵)٪، Al: (۱-۱/۵)٪، Size: (۲-۶)mm (۹۰٪.min)	جوانه زا زیرسینوک
Sr: ۱٪، Si: (۷۲-۷۴)٪، Al: ۰/۵٪، S size: (۰/۲-۰/۶)mm (۹۰٪.min)	جوانه زا سوپرسید
p:(۱۸-۲۲) ٪، Fe: ( ۶۹-۷۲) ٪ S size: ( ۳۰-۸۰) mm	فروفسفر
V: ۸۰٪، Size: (۱۰-۸۰)	فرووانادیوم چینی
NB: (۶۵-۷۰)٪ ، AL: ۰/۲٪ ، Si: (۲-۲/۵)٪، Size: (۱۰-۵۰)mm،	فرونیوبیوم
پلیت ۱۰*۱۰ بشکه ۲۵۰ کیلویی ۹۹/۹	نیکل
C aft:(۶۰-۶۵)، S : (۳-۵)، S io۲: (۷-۱۰)٪، Mgo: (۰/۵-۱/۵)، Al۲o۳:(۰/۰۵-۰/۳)٪، Caco۳: (۱۵-۱۸)٪، S size: ۱۰-۶۰ mm	فلورین
Size:(۵-۱۵) C: (۸۰٪).min , رطوبت, max( ۳٪). Ash: (۱۵-۱۷)	کک